



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9291

编号 No.: ZKS200600168-1

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

样 品 名 称 : 锂离子可充电电芯
3.6V, 2000mAh, 7.20Wh

Sample name : Lithium-ion Rechargeable Cell
3.6V, 2000mAh, 7.20Wh

型 号 Model : 18650-2000mAh

委 托 单 位 : 江西远东电池有限公司

Consignor : JIANGXI FAR EAST BATTERY CO., LTD



检测单位: 东莞市中认联科检测技术有限公司

Laboratory: Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

地址: 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 18 号锦裕源大厦 2 号楼 D 栋

Address: Building D, No.2, Jinyuyuan Mansion, No.18, Industrial West Road, Songshan Lake High-tech Industrial Development Zone, Dongguan, Guangdong, China

电话(Tel): +86-769-26621775

邮政编码(Post Code): 523808

Email: admin@zrlklab.com

Web: www.zrlklab.com



编号 No.: ZKS200600168-1

委托单位信息 Consignor information	名称 Name	江西远东电池有限公司 JIANGXI FAR EAST BATTERY CO., LTD
	地址 Address	江西省宜春市袁州区经济开发区经发大道 39 号 No.39, Jingfa Road, Economic and Technological Development Zone, 336000 Yichun City, Jiangxi Province, China
制造商信息 Manufacturer information	名称 Name	江西远东电池有限公司 JIANGXI FAR EAST BATTERY CO., LTD
	地址 Address	江西省宜春市袁州区经济开发区经发大道 39 号 No.39, Jingfa Road, Economic and Technological Development Zone, 336000 Yichun City, Jiangxi Province, China
	电话 Phone number	0086-18879558285
	邮箱地址 Email address	133949@600869.com
	网址 Website	www.firstbattery.com
工厂信息 Factory information	名称 Name	江西远东电池有限公司 JIANGXI FAR EAST BATTERY CO., LTD
	地址 Address	江西省宜春市袁州区经济开发区经发大道 39 号 No.39, Jingfa Road, Economic and Technological Development Zone, 336000 Yichun City, Jiangxi Province, China
	电话 Phone number	0086-18879558285
	邮箱地址 Email address	133949@600869.com
	网址 Website	www.firstbattery.com



编号 No.: ZKS200600168-1

样品描述及说明 General product information			
样品类型(是否可充电) Sample Type(Rechargeable or not)		☒ 是/Yes	☐ 否/No
样品信息 Sample information:			
产品名称 Product Name	锂离子可充电电芯 Lithium-ion Rechargeable Cell	型号 Model	18650-2000mAh
商标 Trade mark	无 N/A	样品编号 Sample No.	C01#~C40#
标称电压 Nominal Voltage	3.6V	额定容量 Rated Capacity	2000mAh
额定能量 Rated Energy	7.20Wh	充电截止电压 Charge Cut-off Voltage	4.2V
最大充电电流 Max. Charging Current	2000mA	标准充电电流 Standard Charging Current	1000mA
充电截止电流 Charge Cut-off Current	130mA	放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	2.75V
最大放电电流 Max. Discharging Current	10000mA	标准放电电流 Standard Discharging Current	1000mA
形状 Shape	圆柱形 Cylindrical	尺寸 Size	Φ18.4*65.1mm
样品质量 Sample Mass	45.2g		



编号 No.: ZKS200600168-1

样品接收日期 Accepted date	2020-05-20	测试起讫日期 Test date	2020-05-20 ~ 2020-06-12
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、重物冲击、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	经测试, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 签发日期(Issue date): 2020-06-12		
备注 Remark	----		
编制(职位) Compiler: (Position)	孙纤 Jacky Sun (Test Engineer)		东莞市中认联科检测技术有限公司 Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.
审核(职位) Checker: (Position)	张健斌 Ben Zhang (Item Engineer)		
批准(职位) Approver: (Position)	马孝琴 Ailis Ma (Approved by)		



编号 No.: ZKS200600168-1

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	重物冲击 Impact	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20℃ - 25℃; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20℃ - 25℃, Ambient humidity: 45% - 75%			



Procedure 说明

Test T.1 to test T.5 must be conducted in sequence on the same cell or battery. Test T.6 and test T.8 shall be conducted using not otherwise tested cells or batteries.

必须用相同的电芯或电池按顺序进行试验 1 到试验 5。试验 6 和试验 8 须用没进行过其它试验的电芯或电池。

Cells of C01#~C05# are full charged after one cycle;

电芯 C01#~C05#为 1 次循环满电状态;

Cells of C06#~C10# are full charged after 25th cycle;

电池 C06#~C10#为 25 次循环满电状态;

Cells of C11#~C15# are 50% charged after one cycle;

电芯 C11#~C15#为 1 次循环后 50%充电状态;

Cells of C16#~C20# are 50% charged after 25th cycle;

电芯 C16#~C20#为 25 次循环后 50%充电状态;

Cells of C21#~C30# are full discharged after one cycle;

电芯 C21#~C30#为 1 次循环完全放电状态;

Cells of C31#~C40# are full discharged after 25th cycle.

电芯 C31#~C40#为 25 次循环后完全放电状态。

Cycle testing time 循环试验时间:

Remark: Circular preprocessing is provided by customers

备注: 循环预处理由客户提供



编号 No.: ZKS200600168-1

附表 1
Appendix 1

序号 No.	1	测试项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.906	4.181	44.906	4.181	0.00	100.0	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	45.132	4.179	45.131	4.179	0.00	100.0	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.619	4.182	44.619	4.182	0.00	100.0	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.891	4.180	44.891	4.180	0.00	100.0	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.835	4.181	44.835	4.181	0.00	100.0	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.973	4.181	44.973	4.181	0.00	100.0	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.723	4.176	44.723	4.176	0.00	100.0	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.868	4.180	44.867	4.180	0.00	100.0	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.944	4.181	44.943	4.181	0.00	100.0	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	45.058	4.179	45.058	4.179	0.00	100.0	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200600168-1

附表 2
Appendix 2

序号 No.	2	测试项目名称 Name of Test Items	温度试验 Thermal test					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.906	4.181	44.893	4.137	0.03	98.9	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	45.131	4.179	45.117	4.135	0.03	98.9	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.619	4.182	44.607	4.137	0.03	98.9	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.891	4.180	44.878	4.136	0.03	98.9	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.835	4.181	44.823	4.136	0.03	98.9	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.973	4.181	44.959	4.137	0.03	98.9	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.723	4.176	44.711	4.133	0.03	99.0	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.867	4.180	44.854	4.136	0.03	98.9	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.943	4.181	44.931	4.136	0.03	98.9	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	45.058	4.179	45.045	4.135	0.03	98.9	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200600168-1

附表 3
Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items	振动 Vibration					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结 果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.893	4.137	44.892	4.136	0.00	100.0	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	45.117	4.135	45.116	4.135	0.00	100.0	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.607	4.137	44.607	4.137	0.00	100.0	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.878	4.136	44.878	4.136	0.00	100.0	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.823	4.136	44.823	4.135	0.00	100.0	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.959	4.137	44.958	4.136	0.00	100.0	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.711	4.133	44.711	4.133	0.00	100.0	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.854	4.136	44.854	4.136	0.00	100.0	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.931	4.136	44.931	4.136	0.00	100.0	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	45.045	4.135	45.044	4.135	0.00	100.0	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200600168-1

附表 4
Appendix 4

序号 No.	4	测试项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.892	4.136	44.892	4.136	0.00	100.0	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	45.116	4.135	45.116	4.135	0.00	100.0	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.607	4.137	44.607	4.136	0.00	100.0	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.878	4.136	44.877	4.136	0.00	100.0	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	44.823	4.135	44.823	4.135	0.00	100.0	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.958	4.136	44.958	4.136	0.00	100.0	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.711	4.133	44.711	4.133	0.00	100.0	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.854	4.136	44.853	4.135	0.00	100.0	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	44.931	4.136	44.930	4.136	0.00	100.0	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	45.044	4.135	45.044	4.134	0.00	100.0	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200600168-1

附表 5
Appendix 5

序号 No.	5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit		
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark	
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	91.8	O	/	
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	98.3	O	/	
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	100.7	O	/	
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	93.8	O	/	
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	93.0	O	/	
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	90.7	O	/	
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	94.6	O	/	
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	92.3	O	/	
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	98.4	O	/	
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	85.1	O	/	
以下空白					
注： D-解体； R-破裂； F-起火； O-无解体、无破裂、无起火。 Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No disassembly, no rupture & no fire					



编号 No.: ZKS200600168-1

附表 6
Appendix 6

序号 No.	6	测试项目名称 Name of Test Items	重物冲击 Impact	
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
C11#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	37.1	O	/
C12#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	89.2	O	/
C13#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	102.0	O	/
C14#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	87.3	O	/
C15#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	85.4	O	/
C16#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	43.9	O	/
C17#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	52.7	O	/
C18#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	107.9	O	/
C19#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	112.3	O	/
C20#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	91.4	O	/
以下空白				
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire				




编号 No.: ZKS200600168-1

附表 7
Appendix 7

序号 No.	7	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C21#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C22#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C23#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C24#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C25#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C26#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C27#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C18#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C29#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C30#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C31#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C32#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C33#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C34#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C35#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C36#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C37#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C38#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C39#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C40#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			

样 品 照 片
Sample photo

电池/ Battery(FST 18650 3,6V 2000mAh 7,20Wh)



***** The end *****



注意事项 Important Notice

1. 本报告无 ZRLK 盖章无效。
The test report is invalid without the official stamp of ZRLK.
2. 未经本试验室书面同意，不得复制或部分地复制本报告。
Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this report without written permission of ZRLK.
3. 本报告无批准人、审核人及编制人签名无效。
The test report is invalid without the signatures of Approver, Checker and Compiler.
4. 客户必须如实提供样品及资料，并保证申报品名和样品以及运输货物相同，否则本检测单位不承担任何相关责任。
The client should provide samples and relevant data, at the same time, they should guarantee the consistence of the product's name the declared, the samples they provided and the goods to be transported. Otherwise we will not bear any relevant responsibilities.
5. 本报告涂改无效。
The test report is invalid if altered.
6. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。
Objection to the test report must be submitted to ZRLK within 15 days.
7. 本报告仅对送检样品负责。
The test report is valid for the tested samples only.
8. 任何情况下检测单位的赔偿责任都不会超过检测单位就本次检测所收取的检测费用。
ZRLK's liability under no circumstance will exceed the testing fee received from applicant for test conducted hereof this testing report.
9. 本报告中的中文内容仅供参考。
The Chinese contents in this report are only for reference.
10. CNAS 未涉及“☆”的项目。
“☆” item cannot be Accredited by CNAS.